

LUBRAX TURBINA EP

Lubrificante com proteção antidesgaste para turbinas e sistemas circulatórios

Descrição

Lubrax Turbina EP é um lubrificante de base mineral hidrotratada especialmente desenvolvido para uso em turbinas industriais que operam em condições severas. Disponível nos graus ISO 32, 46, 50, 68, 86* e 100. *Não é grau ISO.

Aplicações

Lubrax Turbina EP é recomendado para a lubrificação de turbinas a gás, vapor ou hidráulicas, com ou sem caixas de engrenagens acopladas. É também recomendado para aplicações marítimas e industriais em redutores, sistemas circulatórios, compressores, bombas de poço e de vácuo, máquinas hidráulicas, motores elétricos lubrificados a óleo e mancais simples e antifricção.

Lubrax Turbina EP pode ser usado sempre que for necessário um óleo de circulação com excelente resistência à oxidação, proteção anticorrosiva, aditivação antidesgaste sem cinzas e com estágio de falha FZG (teste DIN 51354) igual ou superior a 9.

Especificações

LUBRAX TURBINA EP atende às seguintes especificações:

- DIN 51515 (TD-L)¹;
- DIN 51524 (HL)¹;
- MIL-PRF-17331L
- SIEMENS TLV-9013 04¹;
- SIEMENS TLV-9013 05;
- GEK 101941A;
- GEK 32568F;
- GEK 46506D;
- O LUBRAX TURBINA EP 46 é aprovado pela ALSTOM para uso em turbinas a gás e a vapor, dentro da especificação HTGD 90117 e pela MAN para uso em turbinas a gás tipo THM.

¹O enquadramento no requisito do teste ISO 4406 é feito sob demanda, implicando em custos adicionais de filtragem.

Características e Benefícios

- É formulado com óleos básicos parafínicos severamente tratados, com maior resistência à oxidação e demulsibilidade;
- Possui aditivação que lhe confere proteção contra a corrosão e proteção antidesgaste, sendo isenta de zinco;

- Excelente resistência à oxidação, resultando em uma maior proteção do equipamento e prolongamento da vida útil do lubrificante em uso.

Análises típicas*

Ensaio	Grau ISO 32	Grau ISO 46	Grau ISO 50	Grau ISO 68	Grau 86*	Grau ISO 100
Densidade 20/4 °C	0,8560	0,8646	0,8650	0,8653	0,8664	0,8669
Ponto de fulgor (VA), °C	226	246	240	250	258	268
Ponto de fluidez, °C	-18	-21	-18	-18	-21	-21
Viscosidade a 40 °C, cSt	33,0	45,2	54,4	68,8	81,4	94,0
Viscosidade a 100 °C, cSt	5,60	6,76	7,63	9,00	10,06	11,11
Índice de Viscosidade	106	103	103	105	104	104
Proteção Antiferrugem (c/ água do mar sintética)	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Demulsibilidade (tempo de separação), minutos						
a 54 °C	10	10	15	15	15	
a 82 °C						10
Índice de Acidez Total, mgKOH/g	0,06	0,03	0,05	0,05	0,04	0,05
Corrosão à Lâmina de Cobre 3h, 100 °C	1a	1a	1a	1a	1a	1a

*Não é Grau ISO

** As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubrux

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos

